

Standardprogramm / Standard programme

PROlen 9000 Premium - PE-UHMW -



Schwarz/Black
 -AST-

Rein / virgin ~ 9,0 Mio/Mol

Eigenschaften

- hervorragende Verschleißfestigkeit
- sehr geringer Gleitreibungskoeffizient
- gute Geräuschdämpfung
- hohe Schlagzähigkeit auch bei niedrigsten Temperaturen

Properties

- excellent wear resistance
- very low sliding friction coefficient
- good noise absorption
- high impact strength even with extremely low temperatures

Anwendungen

- allgemeiner Maschinenbau, insbesondere Förder- und Antriebstechnik
- Verpackungs- und Getränkeindustrie
- Montage- und Automatisierungstechnik
- Umwelt und Chemieindustrie
- Nahrungsmittelindustrie

Applications

- general mechanical engineering, especially conveyor and driving technology
- packaging and beverage industry
- assembly and automation technology
- environment and chemical technology
- food industry

Eigenschaften / properties	Prüfmethode / Testmethod	Einheit / Unit	PROlen 9000 Natur / Nature Grün / Green	PROlen 9000 Schwarz / Black - AST -
Kunststoffkurzzeichen / Description	DIN 7728	-	PE-UHMW	PE-UHMW
Dichte / Specific gravity	ISO 1183/1	g/cm ³	~ 0,93	~ 0,93
Mittlere molekulare Masse / Mean molecular weight	Viskosimetrisch ermittelt	Mio. g/mol	~9	~9
Wasseraufnahme bei Sättigung im Normalklima 23° C / Water absorption at 23° C	ISO 62	%	< 0,01	< 0,01

Mechanische Eigenschaften gemessen im Normalklima / Mechanical properties at standard atmosphere - ISO 291-23/50				
Verschleißverhalten nach dem Sand-Slurry-Verfahren / Abrasion (sand slurry test)	DIN 15527	%	≥ 80	≥ 80
Streckspannung / Yield Stress	ISO 527	MPa	≥ 16	≥ 16
Streckdehnung / Elongation at Yield Stress	ISO 527	%	~ 16	~ 16
Bruchdehnung / ult. Elongation	ISO 527	%	> 350	> 350
E-Modul Zugversuch / Modulus of elasticity (tensile)	ISO 527	MPa	≥ 600	≥ 600
Schlagzähigkeit / Impact strength	ISO 179	kJ/m ²	Kein Bruch / No break	Kein Bruch / No break
Kerbschlagzähigkeit / Impact strength - Charpy	ISO 179	kJ/m ²	> 120	> 120
Shore-Härte D / Shore-hardness D	ISO 868 R	-	~ 63	~ 63
Kugeldruckhärte / Ball indentation hardness	ISO 2039-1	MPa	~ 40	~ 40

Thermische Eigenschaften / Thermal properties				
Wärmeleitfähigkeit bei 23°C / Thermal conductivity at 23°C	ISO 52612	$\frac{W}{m \cdot K}$	> 0,40	> 0,40
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient / Coefficient of expansion (zwischen/between 23°C - 80°C)	ISO 11359	°C ⁻¹	~ 1,5-2·10 ⁻⁴	~ 1,5-2·10 ⁻⁴
max. Anwendungstemperatur (in Abhängigkeit der mech. Belastung) / max. service temperature (dependent on mechanical stress)	T mo kurzfristig / short term	°C	~ 120	~ 120
	T mo langfristig / long term	°C	~ -200/+ 80	~ -200/+ 80
Vicat-Erweichungstemperatur / Vicat-softening temperature	ISO 306	°C	~ 80	~ 80
Brennverhalten nach UL94-Probetricke 3/6 mm / Flammability acc. to UL94-test thickness 3/6 mm	-	-	HB	HB

Elektrische Eigenschaften gemessen im Normalklima / Electrical properties at standard atmosphere				
Durchschlagfestigkeit / Dielectric strength	IEC 60243	KV/mm	~ 40	~ 40
Spezifischer Durchgangswiderstand / Insulation resistance	IEC 60093	Ω · cm	> 10 ¹²	< 10 ⁶
Spezifischer Oberflächenwiderstand / Surface resistance	IEC 60093	Ω	> 10 ¹²	< 10 ⁹

Physiologische Eigenschaften / Physiological Properties				
Lebensmittelrechtlich zugelassen (EU-Richtlinie / FDA / BFR) / FDA approved (EU-Regulation / FDA / BFR)	-	-	+	+

Diese Richtwerttabelle kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Kennwerte basieren weitestgehend auf Daten unserer Rohstofflieferanten und sollen helfen eine schnelle Werkstoffauswahl zu treffen. Wir weisen darauf hin, den Einsatz unserer Produkte den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen. Eine Gewähr hierfür kann nicht übernommen werden. / The values shown in this table are only reference values and are for your information only. The majority of these values are based on information received from our raw material suppliers and should assist in choosing the right material. We point out that the materials chosen should be compatible to the local conditions.